

LASSELSBERGER - KNAUF



STRUKTUROLA DEKOR DISZPERZIÓS SZÍNEZŐVAKOLAT KAPART HATÁSÚ ÉS DÖRZSÖLT STURKTÚRÁVAL.

Cikkszám: R2: K8761****, K1,5: K8763****, K2: K8764****

Tulajdonságok:

- szemcseméret: K 1,5, K 2,0 mm és R 2 mm
- Kapart (K) hatású és dörzsölt (R)
- széles színválaszték, intenzív színekben is
- Thermosystem hőszigetelő rendszerre

Előnyök:

- Kimagasló ellenálóképesség környezeti hatásokkal szemben
- Könnyen felhordható és sturktúrálható
- Esztétikus, egyenletes felület képezhető
- Kosztaszító
- Gombásodás és algásodás elleni adalék
- Bármely felülettípusra (alapozó szükséges)



A StrukturOLA Dekor gyárilag előkevert, kapart hatású vagy dörzsölt vékonyvakolat. Vizes diszperziós kötőanyagot, időjárásálló pigmenteket, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

Alkalmazások:

A StrukturOLA Dekor új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok homlokzatainak időjárásálló, színes díszítő bevonata. A StrukturOLA Dekor alkalmazható alap-, és simítóvakolattal ellátott falfelületek, beton- és gipszfelületek, valamint a Thermosystem hőszigetelő vakolatrendszer felületképző vakolataként.

Kiemelt alkalmazások:

- hőszigetelő rendszerek színezővakolataként
- nagy környezeti terhelésnek kitett épületeken

MŰSZAKI ADATOK:

anyagszükséglet:	K 1,5 mm-nél: kb. 2,5-2,8 kg/m ² K 2 mm-nél: kb. 3,1-3,4 kg/m ² R 2 mm-nél: kb. 2,5-2,8 kg/m ²
páraáteresztő képesség:	V1 -es osztály (Sd < 0,14 m)
vízáteresztő képesség:	W2-es osztály (0,1 < w ≤ 0,5 kg/(m ² •h ^{0,5})
száradási idő:	kb. 24 óra
tűzvesélyesség:	C (euro-osztály)
tapadás:	≥0,3 MPa
hővezető képesség:	λ=0,67 W/mK
csomagolás:	25 kg-os műanyag vödörökben
tárolás:	A megadott gyártási dátumtól számított 12 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban. Fagytól és a közvetlen napsütéstől védeni kell.
kötőanyag:	kálivízüveg, műanyag diszperzió

FELDOLGOZÁS:

Alapfelülettel szembeni követelmények: A StrukturOLA Dekor vékonyvakolatot olyan alapfelületre hordjuk fel, amely megfelelő szilárdságú, egyenletes, por- és szennyeződésmentes, legalább Hvh 10 szilárdságú vakolat vagy C 12/15 szilárdságú beton. Ha a régi kőporos vakolat vagy nemesvakolat megfelelően szilárd, a felületet RENTI javítóhabarccsal egyenlíthetjük ki, majd a sima egyenes felületre hordjuk fel a StrukturOLA Dekor vékonyvakolatot. A StrukturOLA Dekor tervezett felhordása előtt a laza rétegeket, festékmaradványokat távolítsuk el. A porló, de még megfelelően szilárd alapfelületeket Tiefengrund mélyalapozóval kell előkezelni. Egyéb esetekben Putzgrund vakolatalapozót használunk. Betonfelületeket Kontakt B Plus alapozóval kezeljük elő.

Feldolgozás: A 25 kg -os műanyag vödörben forgalomba hozott StrukturOLA Dekor konzisztenciáját felhordás előtt szükség szerint max. 0,25 liter vízzel állítjuk be. Felhordása rozsdamentes simítóval történik, a maximális szemcseméretnek megfelelő rétegvastagságban, a végső struktúrát műanyag vagy rozsdamentes dörzsölővel alakítjuk ki. A StrukturOLA Dekor felhordása +5°C feletti alapfelület- és léghőmérsékleten ajánlott. Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre ne hordjuk fel! A szerszámok a vakolat megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

A termék természetes eredetű ásványi szemcséket tartalmaz, így a különböző gyártásból származó anyagok között teljes színegyezés nem garantálható, ezért lehetőleg az egybefüggő felületekre mindig azonos gyártási dátumú anyagot alkalmazzunk. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a rendelkezésre álló anyagból keverjünk össze annyit, hogy az egy éllel határolt felületre elegendő legyen. A megadott anyagszükségletek sima alapfelületre vonatkoznak. A durvább felületek anyagigényét célszerű a helyszínen felhordott mintával ellenőrizni. Az anyagszükséglet meghatározásával kapcsolatos felelősséget cégünknek nem áll módjában átvállalni. Az alacsony hőmérséklet, illetve a magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz szükséges időt. Kérjük, hogy a vakolat színét a feldolgozás előtt próbafelületen ellenőrizzék, mert a felhordást követően a színárnyalatra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A StrukturOLA Dekor a Lasselsberger-Knauf Inspiration színek színeiben, illetve egyénileg kevert színekben kapható. Az Inspiration színek tartalmazza a színek fényvisszaverési értékét (pl. H34). Más színek használata esetén kérjük, ellenőrizze a világossági értéket a gyártó színekártyájában! Ha a StrukturOLA Dekor-t homlokzati hőszigetelő rendszeren alkalmazzuk, a Magyar Építőkémi és Vakolatszövetség irányelvvel összhangban legalább H=25 értékű színt válasszunk. Ennél alacsonyabb H értékű, sötét és intenzív színek választása a hőszigetelő rendszer túlzott felmelegedéséhez és károsodásához vezethet. Az irányelvben foglaltak betartása a garanciavállalás feltétele.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

ThermoSystem, Putzgrund, Egalisation, Tiefengrund, Kontakt B Plus, Simultan, Renti, Renti Fein

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Hőszigetelő ragasztók: Thermofix, Styrokleber, Styrokleber Extra, Klebepachtel

Hőszigetelő lapok: EPS, Grafitos EPS, XPS

Alapozás: Putzgrund

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.epitomegoldasok.lb-knauf.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál. Próbálja ki vakolás kalkulátorunkat, melynek segítségével kiszámolhatja a szükséges anyagmennyiségeket: www.epitomegoldasok.lb-knauf.hu/kalkulator/vakolas Az Lb-Knauf Inspiration színezőprogram segítséget nyújt a vakolat színének kiválasztásában: www.epitomegoldasok.lb-knauf.hu/kalkulator/hazszinezo A Magyar Építőkémi és Vakolatszövetség homlokzati hőszigetelő rendszerekre vonatkozó irányelvét a www.lb-knauf.hu/Letoltesek oldalról töltheti le.

LASSELSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu, www.lb-knauf.hu
www.epitomegoldasok.lb-knauf.hu

LASSELSBERGER - KNAUF
vevőszolgálat

COLOR
system