

LASSELSBERGER - KNAUF



AQUASTOP PLUS

BELTÉRI KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS

Cikkszám: K00860120 (20 kg), K00860105 (5 kg)

Tulajdonságok:

- kézzel felhordható
- készrekevert
- legalább két rétegben alkalmazandó
- felújításhoz és új építéshez is

Előnyök:

- Beltéri felhasználás
- Gipszbázisú vakolatra és gipszkarton felületre is
- Vízáró, párazáró
- Könnyű feldolgozhatóság, készre kevert
- Fagyálló
- Rugalmas



Használatra kész, kékre pigmentált kenhető szigetelőanyag.

Alkalmazások:

Vizes helyiségekben előforduló szigetelési feladatokra használjuk pl. épített zuhanyzó fürdőszoba. Alapfelületek lehetnek mész-, mész-cement-, cementvakolatok, cementesztrich, beton, pórusbeton, gipszvakolat, gipszkarton, kalcium-szulfát esztrich.

Kiemelt alkalmazások:

- fürdőszobák, zuhanyzók, mosdók
- falra és padlóra is

MŰSZAKI ADATOK:	
anyagszükséglet:	Durvább porózus felületeknél: 0,45-0,7 kg/m ² rétegenként
	Sima felületeknél: 0,35-0,5 kg/m ² rétegenként
Vízbehatalás:	0 mm
járható:	4 óra
bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen (50%-os relatív páratartalom mellett).
burkolható:	kb. 1 nap múlva
csomagolás:	5 és 20 kg-os vödörben
tárolás:	Minimum 24 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban.
szín:	kék
kötőanyag:	műanyag diszperzió

FELDOLGOZÁS:

Alapfelülettel szembeni követelmények: Az alapfelület legyen tiszta, száraz, mentes az olajtól, zsírtól és a zsaluleválasztó anyagoktól. A repedéseket, fugákat ki kell tölteni, vízálló festéket fel kell érdesíteni. Krétásodó alapfelületeket mélyalapozóval kell kezelni. Ép alapfelületeket 1:4 arányban vízzel hígított Aquastop Plus alapozóval kenjük át.

Feldolgozás: Feldolgozás előtt a vödör tartalmát keverjük fel. A száraz alapfelületre ecsettel, hengerrel vagy kefével hordjuk fel az anyagot egyenletes rétegvastagságban. A sarkokba és a csőáttöréseknél használjanak sarokerősítő szalagot. A második és harmadik réteg felhordása csak az előző réteg kiszáradását követően történhet. Min. várakozási idő 3 óra (20 °C-on és 50 % páratartalomnál). A megszáradt szigetelő rétegre lehet csempét vagy járólapot ragasztani flexibilis csemperagasztóval (min. várakozási idő 12 óra az utolsó réteg Aquastop Plus felenését követően).

Szerszámok: Ecset, teddy-henger, kefe

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

A műszaki adatlapon szereplő adatok, felhasználási javaslatok és útmutatók csak a megadott körülmények esetén érvényesek. Amennyiben a munkakörülmények eltérőek, illetve az anyag felhasználása a megadottól különböző területen történik, az alkalmazás előtt próbákat kell végezni és/vagy szakvéleményt készíttetni. Nem alkalmazható tartós vízterhelésnek kitett felületeken uszodában, ivóvíztárolóban, kutakban.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Az időálló burkolatok kivitelezéséhez az alapfelülethez, ragasztáshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok használata szükséges.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Kenhető szigetelések: Aquastop, Aquastop Flex, Flächendicht

Ragasztók: ProfiFlex, RapidFlex, FließFlex, Siluette, Flex

Padlókiegyenlítők: Nivo 10-30, Nivo Bond 3-15, Nivo Plus 3-15, Nivo Rapid 3-15, Nivo SP 0-20

Esztrichek: Estrich ZE12, Estrich ZE20, Estrich ZE 30, Estrich Rapid, Estrich FE 50 Largo



KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt, segítséget a ragasztók, szilikonok és egyéb termékek kiválasztásához a www.lb-knauf.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

LASSELSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu, www.lb-knauf.hu
Zöld szám: 06 80 949 501

LASSELSBERGER - KNAUF
vevoszolgalat

CERAMIC
system