

# LASSELSBERGER - KNAUF



## RENTI FEIN FINOM JAVÍTÓHABARCS

**Cikkszám:** K00617911

### Tulajdonságok:

- $>5$  N/mm<sup>2</sup> nyomószilárdság
- 0,6 mm-es max. szemcseméret
- max. 5 mm rétegvastagság

### Előnyök:

- eltérő alapfelületek homogenizálására
- meglévő színezővakolatok újraszínezésénél
- felújító vakolaton is alkalmazható
- kiváló tapadású
- repedésáthidaló
- fehér, finom szemcséjű



A Renti Fein finom javítóhabarcs gyárilag előkevert száraz portermék, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Cement és mész kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

### Alkalmazások:

A Renti Fein finom javítóhabarcs új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazatainak javító anyaga. Alkalmazható tapadóhídként vízszigeteléssel ellátott sima betonfelületeken, kis nedvszívású felületeken vagy a hőhidak elkerülése végett a szerkezetbe beépített extrudált polisztirol táblákon. Használhatjuk gyorsan száradó alapozó réteggént cementkötésű fagyapot (pl. Heraklith) lemezeken. Régi, műgyantás vagy ásványi színezővakolatok felületének felújítására is alkalmas.

MŰSZAKI ADATOK:	
nyomószilárdság:	>5 N/mm <sup>2</sup>
hajlítószilárdság:	>1,5 N/mm <sup>2</sup>
tapadószilárdság:	>0,5 N/mm <sup>2</sup>
páradiffúziós ellenállási szám (μ):	kb. 10
hővezetési tényező (λ):	0,45 W/mK
rétegvastagság:	max. 10 mm
anyagzsűséglet:	kb. 2-6 kg/m <sup>2</sup>
max. szemcseméret:	1,2 mm
keverővíz:	1 kg száraz porkeverékhez kb. 0,3 liter víz szükséges
bedolgozási idő:	kb. 2 óra
csomagolás:	25 kg-os zsákban, 1,2 tonna EUR raklapon, zsugorfóliázva
tárolás:	Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti csomagolásban max. 12 hónapig.
kötőanyag:	cement, mész, műanyag diszperzió
cikkszám:	K00617911
szabvány:	MSZ EN 998-1
EINECS:	266-043-4, 215-137-3

## FELDOLGOZÁS:

### Követelmények az alapfelülettel szemben, a Renti Fein felhordását megelőző műveletek:

A Renti Fein finom javítóhabarcsot olyan alapfelületekre hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennyeződésmentesek. Alkalmas téglá és beton elemekből készült falazatok, zsaluzott betonfelületek, fagyapot lapok (pl. Heraklith), vakolt, és festett felületek bevonására. Felhordását megelőzően a festett falfelületeket (homlokzat-festékekkel festett felületeket) magasnyomású tisztítóberendezéssel kell megtisztítani.

### A Renti Fein feldolgozása:

A Renti Fein finom javítóhabarcsot az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. Keverése történhet betonkeverőben,

horizontális keverővel (pl. PFT HM24), esetenként keverőgéppel (megfelelő keverőszárat használva) vagy kézzel. A keverési idő betonkeverőben min. 5 perc. Felhordása simítóval vagy fogazott glettvassal, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten ajánlott. A keverés és felhordás történhet vakológéppel is (pl. PFT G4). Gépi feldolgozásánál a vakológép adottságait figyelembe véve járunk el, a bedolgozás itt fogazott glettvassal vagy fogazott kartecsnivel történik.

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

## FIGYELMEZTETÉS:

A vakolatot kötési idő alatt fagy nem érheti! A pontos anyag- szükséglet próbafelhordással állapítható meg.

## AJÁNLOTT TERMÉKEK:

**Alapvakolat:** Eurosan EP

**Glett anyagok:** Gletti, Gletti Extra

**Festékek:** SiliconTOP, SilikatTOP, DekorTOP, Egalisation

**Színezővakolat:** SiliconOLA, SiliconOLA Extra, Edelputz Extra

## KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a [www.lb-knauf.hu](http://www.lb-knauf.hu) oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

## RENTI FEIN BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

Anyagkeverés

5-15 perc

Műveleti idő: 5-15 perc

Bedolgozhatósági idő\*

max. 2 óra

Száradás\*\*: 1 nap/mm

védelem: kb. 1 nap

**Műveleti idő:** az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.  
**Bedolgozhatósági idő:** Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

\*a bekeveréstől számítva, \*\*a felhordástól számítva

# LASSELSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,  
e-mail: [vevoszolgalat@lb-knauf.hu](mailto:vevoszolgalat@lb-knauf.hu), [www.lb-knauf.hu](http://www.lb-knauf.hu)

LASSELSBERGER - KNAUF  
vevoszolgalat

**WALL**  
system