

LASSELSBERGER - KNAUF



SILICONTOP SZILIKON HOMLOKZATFESTÉK

Cikkszám: 8884****, 8883****

Tulajdonságok:

- Kiváló páraáteresztő
- Eurosan vakolatokra is
- Időtálló
- Széles színválaszték

Előnyök:

- Fokozottan víztaszító, vízlepergető
- Mikropórusos szerkezetű, lélegző
- Jó ellenállóképesség környezeti hatásokkal szemben
- Kiváló fedőképességű
- Bármilyen kötőanyagú meglévő és új vakolat átfestésére használható
- Gyorsan száradó
- Alkálálló



A SiliconTOP kiváló minőségű szilikongyántával módosított diszperziós homlokzathatfesték. A szilikongyanta adalékának köszönhetően kimagaslóan ellenáll az időjárás viszontagságainak és egyéb környezeti hatásoknak, így a légszennyezésnek. Kiemelten jó vízlepergető és páraáteresztő tulajdonságokkal rendelkezik. A szakszerűen elkészített bevonat időtálló, egységes színű, zárt struktúrájú, magas esztétikai igényeknek is megfelel.

Alkalmazások:

Minden meglévő és új, ásványi és műgyanta kötőanyagú vakolat és festékbevonat festésére alkalmazható. Alkalmazható teljes felületek átfestésre vagy részleges, dekorációs festésre is. Kiemelten alkalmazható nagy forgalmú utak mentén álló épületek felületeihez.

Kiemelt alkalmazások:

- meglévő homlokzati felületek átfestésére
- nagy környezeti terhelésnek kitett épületeken
- homlokzati hőszigetelő rendszereken
- ásványgyapot hőszigeteléseken is

MŰSZAKI ADATOK:

anyagszükséglet:	kb. 0,2 l/m ² rétegenként (sima alapfelület esetén)
páraáteresztő képesség:	V2-es osztály (0,14 m ≤ Sd < 1,4 m) (EN 15824:2017)
vízfelvétel:	W3-as osztály (W ≤ 0,1 kg/m ² h ^{0,5}) (EN 15824:2017)
átfesthető:	5-6 óra elteltével
száradási idő:	4 óra
tűzvesélyesség:	C (EN 13501-1:2019)
csomagolás:	5 és 15 literes műanyag vödrökben
tárolás:	Eredeti csomagolásban hűvös, de fagymentes helyen 12 hónapig eltartható
kötőanyag:	szilikongyanta, műanyag diszperziós

FELDOLGOZÁS:

Alapfelülettel szembeni követelmények: A SiliconTOP szilikongyantás homlokzatfestéket száraz, megfelelő szilárdságú, por- és szennyeződésmentes alapfelületre hordjuk fel. A munkálatok előtt takarjuk le az üvegfelületeket, ablakkereteket, ablakpárkányokat és az ajtókat. Régebbi színezővakolatok, krétásodó bevonatok átfestése előtt a megfelelő felületi szilárdság eléréséhez használjunk Tiefgrund mélyalapozót! Alap- és színezővakolatok csak a felhordásukat követő 5. nap után festhetők át, felületeket Putzgrund vakolat alapozóval kell előkezelni. Az újonnan felhordott, azonban 6 hétnél idősebb cement-méscement vakolatok alapozás nélkül is átfesthetők.

Feldolgozás: A SiliconTOP felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba, hígítást nem igényel. Erősen nedvszívó alapfelület, illetve magas hőmérséklet esetén max. 10% vízzel hígítható.

Az alapfelületeken található nagyobb színeltérések esetén 2 rétegben hordjuk fel, úgy hogy az első réteg felvitelekor az SiliconTOP szilikongyantás homlokzatfestékhez 5-10 % vizet adunk, a második réteget pedig hígítás nélkül visszük fel. Javításokat lehetőleg azonos gyártási számú festékkel végezzünk. Felhordása +5°C feletti alapfelület- és léghőmérsékleten ajánlott, a felhordás történhet történhet korongecsettel vagy teddy-hengerrel. Ne dolgozzunk közvetlen napsugárzásnak kitett felületen, esőben, vagy 85%-nál nagyobb relatív páratartalom mellett. A szerszámok a festék megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

A megadott anyagszükségletek sima alapfelületre vonatkoznak. A durvább felületek anyagigényét célszerű a helyszínen felhordott mintával ellenőrizni. Az anyagszükséglet meghatározásával kapcsolatos felelősséget cégünknek nem áll módjában átvállalni. Az alacsony hőmérséklet, illetve a magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz szükséges időt. Kérjük, hogy a vakolat színét a feldolgozás előtt próbafelületen ellenőrizzék, mert a felhordást követően a színárnyalatra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A SiliconTOP a Lasselsberger-Knauf Inspiration színekártya színeiben, illetve egyénileg kevert színekben kapható. A felhordott SiliconTOP homlokzatfesték színe kis mértékben eltérhet a mintákon bemutatott színektől. Az Inspiration színekártya tartalmazza a színek fényvisszaverési értékét (pl. H34). Más színek használata esetén kérjük, ellenőrizze a világossági értéket a gyártó színekártyájában! Ha a SiliconTOP-ot homlokzati hőszigetelő rendszeren alkalmazzuk, a Magyar Építőkémi és Vakolatszövetség irányelvvel összhangban legalább H=30 értékű színt válasszunk. Ennél alacsonyabb H értékű, sötét és intenzív színek választása a hőszigetelő rendszer túlzott felmelegedéséhez és károsodásához vezethet. Az irányelvben foglaltak betartása a garanciavállalás feltétele.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Lokális felületjavítás: Renti és Renti Fein javítóhabarcok

Alapozás: Putzgrund vakolat alapozó, Tiefgrund mélyalapozó

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.epitomegoldasok.lb-knauf.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

Az Lb-Knauf Inspiration színezőprogram segítséget nyújt a vakolat színének kiválasztásában: www.epitomegoldasok.lb-knauf.hu/kalkulator/hazszinezo

A Magyar Építőkémi és Vakolatszövetség homlokzati hőszigetelő rendszerekre vonatkozó irányelvét a www.lb-knauf.hu/Letoltések oldalról töltheti le.

LASSELSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu, www.lb-knauf.hu
www.epitomegoldasok.lb-knauf.hu

LASSELSBERGER - KNAUF
vevőszolgálat

COLOR
system